



ТЕРМОЗНАК

Сборные термопластичные элементы для толстослойной дорожной разметки

Применение:

Материал TERMOZNAK предназначен для толстослойной дорожной разметки. Применение готовых элементов маркировки, таких как линии, стрелки, пиктограммы, очень простое и не требует специального оборудования. Он может быть использован на всех типах поверхности, неасфальтированные поверхности требуют грунтовки специальным клеем IZI-PRIME. Желательно провести проверочное нанесение на бетонной поверхности. Некоторые асфальтовые покрытия, особенно старые, требуют использования грунтовочной эмульсии. TERMOZNAK не следует использовать в помещении / под прикрытием.

Свойства:

Вид смолы: углеводородная и алкидная смола
Материал содержит:
около 20% связующего вещества
около 55% пигментов и наполнителей
около 25% стеклянных микрошариков
Плотность 1,9 кг/л
Толщина: 2,6 мм ($\pm 0,2$)
Температура размягчения: $> +90^{\circ}\text{C}$
Шероховатость: $> 45 \text{ SRT}$
Отражательная способность: $> 150 \text{ mcd/m}^2\cdot\text{lx}$

Упаковка:

Плоские картонные упаковки 50 x 100 см.

Хранение:

Температура во время транспортировки и хранения не должна опускаться ниже $+5^{\circ}\text{C}$ или превышать $+35^{\circ}\text{C}$.
Хранить в сухом, прохладном месте. Материал становится хрупким при температуре ниже 10°C .

Срок годности к использованию:

1 год с момента производства, в оригинальной закрытой упаковке.



Нанесение:

Температура нанесения (покрытия): $+5^{\circ}\text{C}$ – макс. $+50^{\circ}\text{C}$.
Поверхность для нанесения должна быть сухой. Влажную или мокрую поверхность следует высушить, например, с помощью газовой горелки.
На поверхности не должно быть загрязнений: пыли, масел, соли и свободных частиц.
TERMOZNAK наносится путем подогрева его поверхности с помощью газовой горелки (следует использовать газ пропан). Материал должен достичь жидкой формы и температуры 200°C - 230°C . Поверхность разогретого материала TERMOZNAK следует посыпать стеклянными микрошариками.
Чтобы убедиться, что имело место правильное связывание материала с поверхностью, следует провести испытание на адгезию.
Перед возобновлением движения, убедитесь, что материал полностью затвердел.

Гарантия:

TERMOZNAK имеет 2-летнюю гарантию устойчивости на асфальтных покрытиях.

Примечания:

Материал может быть подвержен трещинам и сколам в местах соединений бетонного покрытия.

В местах остановки транспортных средств на разметке могут появляться следы автомобильных шин.

Степень истираемости материала TERMOZNAK полностью зависит от характера и степени интенсивности движения. Производитель не несет ответственности за рекогносцировку этих факторов.

Выполнение разметки не в соответствии с инструкциями изготовителя приводит к потере гарантии.